

2K HS Extra Clear RTS





LESONAL

Technical Data Sheet

August 2008

EU.L1.05.06

Beskrivelse	To-komponent, isocyanat herdende, hurtigtørkende klarlakk i aerosol. Til bruk ved flekkklakkeringer og opp til f.eks en liten dør. Produktet aktiviseres ved å presse den røde knappen hardt inn på "pinnen" i bunnen av sprayboksen.
--------------------	---

 Rist godt før bruk	 Plasser knappen på "pinnen" i bunnen	 Press knappen hardt for aktivisering	 Rist i minst 2 min. før bruk	 Avstand 20-30 cm	 Sprøyt 2 enkle strøk. (kryss-strøk)	 5 - 10 min.
 7 t. 20°C 30 min 60°C	 Etter bruk, snu boksen opp ned, og tøm dysen					

Produkt og tilbehør	
Produkt	Lesonal 2K HS Extra Clear RTS
Råmaterialbasis	2K HS Extra Clear - acrylic harpikser Hardener (integret i sprayboksen) - poly isocyanater
Produkt aktivisering	Produktet aktiviseres ved å plassere den røde knappen inn på "pinnen" i bunnen av sprayboksen, og slå/press den hardt inn. Rist i minst 2 min. før bruk. Etter bruk, snu boksen opp ned, og tøm dysen.
Bruksmåte	
Underlag	Basecoat WB, Gjennomherdede topplakker
Brukstid	Etter aktivisering, 8 t. ved 20°C (brukstiden kan forlenges ved kald lagring, for eksempel i kjøleskap)
Sprøyteprosess	Påfør to enkle flytende strøk (kryss-strøk). Avluftning 5 – 10 min. mellom strøkene For store flater er det bedre å påføre 2K HS Extra Clear eller 2K HS Clear 420. Benytt en standard sprøytepistol.
Filmtykkelse	25 – 30 micron pr. strøk

Technical Data Sheet

August 2008

EU.L1.05.06

Tørketider	ved 20° C		ved 60° C	
	Støvtørr	20 min.	Berøringstørr	5 min.
	Berøringstørr	3 t.	Håndterbar	20 min.
	Håndterbar	7 t.		30 min.
Lagringstid	1 år			
Advarsel	Dette produkt inneholder isocyanater. Benytt personlig verneutstyr. Skal kun benyttes i ventilerte rom beregnet for isosyanatholdige produkter			
VOC	EU's grensverdig for dette produkt (produkt kategori: IIB.e) sprøyteklar er max. 840 g/lit VOC. VOC innholdet i dette produkt sprøyteklar er max. 623 g/lit.			

KUN FOR PROFESJONELL BRUK**VIKTIG MELDING**

Informasjonen i dette databladet er ikke ment å være utfyllende og er basert på nåværende kunnskapsnivå og på gjeldende lover: enhver person som bruker dette produktet til annet formål enn det som er spesielt anbefalt i teknisk datablad uten først å ha innhentet skriftlig bekreftelse fra oss om produktets anvendbarhet for det aktuelle bruk, gjør dette på egen risiko.

Det er alltid brukerens ansvar å gjøre alle nødvendige tiltak for å oppfylle krav i lokale regler og lover. Les alltid HMS databladet og teknisk datablad for produktet om disse er tilgjengelig. Alle råd og forklaringer gitt av oss om produktet (i databladet eller på annen måte) er etter vår beste viten korrekt, men vi har ingen kontroll over underlagets kvalitet eller tilstand eller de mange faktorene som kan påvirke bruk og påføring av produktet.

Derfor, såfremt vi ikke skriftlig angir noe annet, aksepterer vi absolutt ikke noe ansvar for produktets ytelse eller for noe tap eller skade på grunn av produktets bruk. Alle leverte produkter og gitte tekniske anbefalinger er knyttet til våre standard termer og salgsbetingelser. Be om en kopi av dette dokument og gjennomgå det nøye. Informasjonen i dette databladet er til enhver tid underlagt endringer i lys av erfaringer eller vår policy om kontinuerlig utvikling. Det er brukerens ansvar å bekrefte at dette databladet er gyldig før produktet tas i bruk. Merkenavn nevnt i dette datablad er varemerker tilhørende eller lisensiert til Akzo Nobel.

Head Office

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Lesonal.com