

1K Etch Primer RTS

LESONAL

Technical Data Sheet

October 2008

EU.L2.03.03

Beskrivelse	Chromate fri, etsende primer surfacer i aerosol til generelt bruk ved lakking av biler, også lette kommersielle kjøretøyer.
--------------------	---

 Rist godt før bruk	 Avstand 20-30 cm	 Påføres i ett kryss-strøk	 5 - 7 min.	 Min. 15 min 20°C. Max. 24 t. 20°C.	 Etter bruk, snu boksen opp ned, og tøm dysen.
---	---	--	---	--	--

Produkt og tilbehør

Produkt	Lesonal 1K Etch Primer aerosol
Råmaterialbasis	1K Etch Primer – Polyvinyl butyral
OBS	Rist boksen godt før bruk. (inntil kulene i boksen høres) Etter bruk, snu boksen opp ned og tøm dysen.

Bruksmåte

Underlag	Stål Galvanisert stål Aluminium
Overflatebehandling	Før slippearbeidet starter, vask området godt med Lesonal Degreaser for å fjerne fett, voks og silicone. Benytt to rene kluter, en til å vaske med, og en til å tørke med. Stål - Fjern alle spor av rust. Slip grundig til en ren overflate er oppnådd. All gravrust må fjernes med sandblåsing. Sink belagt stål - Slip grundig med Scotch Brite 447 (Red). Aluminium – Slip grundig med Scotch Brite 447 (Red). Etter avsluttende slippearbeid, og før påføring av 1K Etch Primer, skal området igjen vaskes nøye med Lesonal Degreaser.
Sprøyteprosess	Påfør ett eller to enkle strøk. (ett kryss-strøk)
Filmtykkelse	6 – 12 microns
Overlakterbar	2K HS Primer Filler, 2K Filler 540, 2K HS Topcoat 420

Nyttige tips	Påfør ikke produktet hvis den relative luftfuktigheten er over 75 %, eller hvis overflaten er kondensert. Vent til kondensen er forsvunnet, og overflaten er godt uttørket.
Farge	Grønn
Lagringstid	1 år
VOC	EU's grenseverdi for dette produkt (product kategori: IIB.e) sprøyteklar er max. 840 g/ltr. VOC. VOC innholdet i dette produkt sprøyteklart er max. 713 g/ltr.

KUN FOR PROFESJONELL BRUK**VIKTIG MELDING**

Informasjonen i dette databladet er ikke ment å være utfyllende og er basert på nåværende kunnskapsnivå og på gjeldende lover: enhver person som bruker dette produktet til annet formål enn det som er spesielt anbefalt i teknisk datablad uten først å ha innhentet skriftlig bekreftelse fra oss om produktets anvendbarhet for det aktuelle bruk, gjør dette på egen risiko.

Det er alltid brukerens ansvar å gjøre alle nødvendige tiltak for å oppfylle krav i lokale regler og lover. Les alltid HMS databladet og teknisk datablad for produktet om disse er tilgjengelig. Alle råd og forklaringer gitt av oss om produktet (i databladet eller på annen måte) er etter vår beste viten korrekt, men vi har ingen kontroll over underlagets kvalitet eller tilstand eller de mange faktorene som kan påvirke bruk og påføring av produktet. Derfor, såfremt vi ikke skriftlig angir noe annet, aksepterer vi absolutt ikke noe ansvar for produktets ytelse eller for noe tap eller skade på grunn av produktets bruk. Alle leverte produkter og gitte tekniske anbefalinger er knyttet til våre standard termer og salgsbetingelser. Be om en kopi av dette dokument og gjennomgå det nøye. Informasjonen i dette databladet er til enhver tid underlagt endringer i lys av erfaringer eller vår policy om kontinuerlig utvikling. Det er brukerens ansvar å bekrefte at dette databladet er gyldig før produktet tas i bruk. Merkenavn nevnt i dette datablad er varemerker tilhørende eller lisensiert til Akzo Nobel.

Head Office

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Lesonal.com